Línea Cerepack TB-Flex

BASE	:	Poliéster
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	:	Producto pigmentado, elaborado a partir de resina poliéster. Esmalte de calidad que proporciona una película con gran flexibilidad, excelente adherencia, buena dureza, con resistencia a los solventes y retención de brillo.
CONTENIDO DE SÓLIDOS (15 Min. - 200°C)	:	54 ± 6 % (dependiendo del color)
DENSIDAD (Picnómetro 20°C)	:	1,11 ± 0,2 g/mL (dependiendo del color)
VISCOSIDAD DE ENTREGA (Copa Ford # 4, 20°C)	:	60 - 90 segundos
MÉTODO DE APLICACIÓN	:	Sistema convenciónal o Airless
ESPESOR RECOMENDADO	:	16 – 22 micras secas
HORNEO	:	10 minutos a 180°C (Tiempo a temperatura del Metal)
DILUYENTE	:	Metil Etil Cetona (MEK) (se recomienda 5% máximo)
ALMACENAMIENTO	:	Aproximadamente 12 Meses a 20°C en contenedor cerrado.
OBSERVACIONES	:	Agítese bien antes de usar.

Para condiciones de aplicación que difieran de lo aquí señalado, favor consultar a nuestro Departamento Técnico.

"LA PRESENTE INFORMACIÓN ESTA BASADA EN NUESTRA EXPERIENCIA PRÁCTICA Y ENSAYOS REALIZADOS EN NUESTROS LABORATORIOS, SIN EMBARGO, COMO EL PRODUCTO ES USUALMENTE EMPLEADO BAJO CONDICIONES QUE ESCAPAN A NUESTRO CONTROL, SOLO PODEMOS GARANTIZAR LA CALIDAD MISMA DEL PRODUCTO."

ESTA INFORMACIÓN TÉCNICA PUEDE SER MODIFICADA SIN PREVIO AVISO

ESTA CARTA TÉCNICA ANULA A LA DE FECHAS ANTERIORES

Rev. Noviembre de 2015