FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Esmalte poliéster blanco, de alta flexibilidad y resistente al proceso de autoclave. Diseñado para ser usado como base de litografía en exterior de envases conserveros y generales, de dos y tres piezas, tapas pilfer y tapas corona.

Propiedades

Propiedad	Descripción	Propiedad	Descripción
Colores	Blanco	**Limpieza de Equipos**	Diluyente Cerepack 501
Sólidos en Volumen	62 ± 2%	**Forma de Suministro**	53 gl, 4 gl
Viscosidad (25°C)	100 - 120 segundos	**N° de Componentes**	1
Densidad (20°C)	1,35 ± 0,02 g/mL		

Espesor de Película Seca recomendada por capa

Propiedad	Espesor de Película Seca [gr/m²]	Espesor de Película Húmeda [gr/m²]
Mínimo	12	19
Máximo	16	25

Aplicación

Herramientas de Aplicación: Rodillo (Roller Coating)

Tiempos de Secado y Curado

PRE - HORNEO SUGERIDO: 10 - 12 min. a 160°C (320°F) (Tiempo a temperatura del Metal)

HORNEO: 10 - 12 min. a 180°C (356°F) (Tiempo a temperatura del Metal)

Formatos de envases

SKU	Nombre	Volumen Envase [GL]	Contenido [GL]
13162505	CEREPACK 625 COATING BLANCO	4	4
13162553	CEREPACK 625 COATING BLANCO	53	53
33288130	CEREPACK 625 COATING BLANCO 2	4	4
33288130	CEREPACK 625 COATING BLANCO 2	53	53

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 12 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.