FICHA TÉCNICA

Descripción del producto

Barniz de sobreimpresión base solvente para aplicación por rodillo sobre litografía de exterior para envases de dos y tres piezas en hojalata, TFS y aluminio. Producto resistente a proceso de esterilización. Puede ser aplicado húmedo sobre húmedo.

Propiedades

Propiedad	Descripción	Propiedad	Descripción
Colores	Barniz	**Limpieza de Equipos**	Diluyente Cerepack 501
Sólidos en Volumen	42 ± 2%	**Forma de Suministro**	53 gl, 5 gl
Viscosidad (25°C)	75 - 95 segundos	**N° de Componentes**	1
Densidad (20°C)	1,03 ± 0,02 g/mL		

Espesor de Película Seca recomendada por capa

Propiedad	Espesor de Película Seca [gr/m²]	Espesor de Película Húmeda [gr/m²]
Mínimo	6	14
Máximo	8	19

Aplicación

Herramientas de Aplicación: Rodillo (Roller Coating)

Tiempos de Secado y Curado

10-12 min. a 180°C (356°F) (Tiempo a temperatura del metal).

Formatos de envases

SKU	Nombre	Volumen Envase [GL]	Contenido [GL]
13235305	CEREPACK SIP 353 (5 GL)	5	5
13235353	CEREPACK SIP 353 (53 GL)	53	53

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 12 meses.

Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo al avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.