# FICHA TÉCNICA

### Descripción del producto

Barniz epoxi fenólico dorado para protección interior y exterior de envases de dos y tres piezas en hojalata, TFS y aluminio. Presenta buena resistencia química, alta elasticidad, resistencia al scuffing, excelente resistencia al proceso. Puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones con excelente protección a los alimentos en conserva tales como frutas, vegetales, pescados, etc.

## Propiedades

| Propiedad | Descripción | Propiedad | Descripción |
|---|---|---|---|
| **Colores** | Dorado | **Densidad (20°C)** | 0,92 ± 0,02 g/mL |
| **Sólidos en Volumen** | 33 ± 3% | **Forma de Suministro** | 5 gl |
| **Viscosidad (Copa Ford # 4, 20°C)** | 120 - 140 segundos | **N° de Componentes** | 1 |
| **Limpieza de Equipos** | Cerepack 501 | | |

## Espesor de Película Seca recomendada por capa

| Propiedad | Espesor de Película Seca [gr/m²] |
|---|---|
| **Mínimo** | 5 |
| **Máximo** | 7 |

## Aplicación

Herramientas de Aplicación: Rodillo (Roller Coating)

## Tiempos de Secado y Curado

PRE - HORNEO SUGERIDO: 10 - 12 min. a 180°C (Tiempo a temperatura del Metal)

HORNEO: 10 - 12 min. a 200°C (Tiempo a temperatura del Metal)

## Formatos de envases

| SKU | Nombre | Volumen Envase [GL] | Contenido [GL] |
|---|---|---|---|
| 13121305 | CEREPACK 213 ORO INT-EXT (5 GL) | 5 | 5 |

# Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco, y bien ventilado, alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados.

**Tiempo de vida de almacenaje a 20 °C: 12 meses.**

# Salud y Seguridad

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán estar capacitados y contar con el equipo para mezclar, agitar y aplicar las pinturas correctamente. Los aplicadores deberán utilizar equipos de protección personal adecuados.

## Nota

Las indicaciones que figuran en esta hoja técnica están basadas en ensayos normalizados y experiencias de terreno que respaldan técnicamente este producto. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación, de almacenamiento o de servicio del producto, no nos corresponde responsabilidad alguna por resultados deficientes que puedan obtenerse en cada caso particular. Por lo anterior, escapan de nuestra responsabilidad problemas de rendimientos, desempeño o cualquier daño accidental o consecuencial que pueda derivarse del uso inadecuado del producto. Este producto podrá estar sujeto a modificaciones en el tiempo, de acuerdo con el avance y desarrollo de la tecnología. Nos reservamos el derecho de cambiar cualquiera de estos datos técnicos sin previo aviso.